

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 04-177713

(43)Date of publication of application : 24.06.1992

(51)Int.Cl.

H01G 9/00

H01G 9/04

(21)Application number : 02-304899

(71)Applicant : MITSUI PETROCHEM IND LTD

(22)Date of filing : 09.11.1990


(72)Inventor : KATSURA SHINRO

(54) ELECTRIC DUAL LAYER CAPACITOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To lower the inner resistance while enlarging the electrostatic capacity by a method wherein, as for an active carbon porous body, the active carbon porous body having the slender cellular structure in the thickness direction of polarizing electrode is applied.

CONSTITUTION: As for an active carbon porous body, the active carbon porous body having the slender cellular structure in the thickness direction of polarizing electrodes 2, 3 is applied. At this time, the thickness direction of polarizing electrodes 2, 3 means the direction from the separator 2 side surface to the non-separator side surface (collector 5 side) or the reverse direction thereof in the section of the polarizing electrodes 2, 3 as shown in the direction A-A' in the figure. Besides, the slenderness in the thickness direction means that, when a sheet is cut off in the thickness direction and two other perpendicular directions excluding the thickness direction so as to observe the cellular diameter, the cellular diameter to be observed is longer than that in other two directions. Through these procedures, the title electric dual layer capacitor in low inner resistance or large electrostatic capacity can be manufactured.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑨ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

平4-177713

⑤ Int. Cl.⁵

H 01 G 9/00
9/04

識別記号

3 0 1

庁内整理番号

7924-5E
7924-5E

④ 公開 平成4年(1992)6月24日

審査請求 未請求 請求項の数 9 (全14頁)

⑭ 発明の名称 電気二重層キャパシタ

⑰ 特 願 平2-304899

⑱ 出 願 平2(1990)11月9日

⑲ 発 明 者 桂 真 郎 山口県玖珂郡和木町和木6丁目1番2号 三井石油化学工業株式会社内

⑳ 出 願 人 三井石油化学工業株式 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号
会社

㉑ 代 理 人 弁理士 佐藤 宗徳 外2名

明 細 書

1 発明の名称

電気二重層キャパシタ

2. 特許請求の範囲

(1) 分極性電極として樹脂発泡体を炭化し、賦活してなる活性炭素多孔体を用いた電気二重層キャパシタにおいて、活性炭素多孔体として、分極性電極の厚さ方向に細長い細胞構造を有する活性炭素多孔体を用いたことを特徴とする電気二重層キャパシタ。

(2) 分極性電極として樹脂発泡体を炭化、賦活してなる活性炭素多孔体を用いた電気二重層キャパシタにおいて、活性炭素多孔体として、厚さ方向に高密度が勾配している活性炭素多孔体を用いたことを特徴とする電気二重層キャパシタ。

(3) 炭化すべき樹脂発泡体として、発泡倍率の異なる複数の樹脂発泡体を積層して原料に用いたこと特徴とする特許請求の範囲第2項記載の電気二重層キャパシタ。

(4) セパレータ1に対向した1対の分極性電

極2、3、分極性電極2、3の外側に設けられた1対の集電体4、5、及び、電解液6とを基本構造とする電気二重層キャパシタにおいて、分極性電極2、3として用いた活性炭素多孔体は樹脂発泡体を炭化、賦活してなり、かつ該活性炭素多孔体の溝密度は、セパレータ1側よりも集電体4、5側の方が高いことを特徴とする電気二重層キャパシタ。

(5) 分極性電極として活性炭素多孔体を用いた電気二重層キャパシタにおいて、活性炭素多孔体として、a. アンモニアまたはアミン系化合物から選ばれた塩基性触媒を用いて合成されたレゾール型フェノール樹脂と、b. 有機発泡剤と、c. 酸硬化剤とを混合して得られるフェノール樹脂の発泡体を、炭化、賦活したものを用いることを特徴とする電気二重層キャパシタ。

(6) 分極性電極として活性炭素多孔体を用いた電気二重層キャパシタにおいて、活性炭素多孔体として、a. アルカリ金属系塩基性触媒を用いて合成されたレゾール型フェノール樹脂と、

b. 有機発泡剤と、c. 酸硬化剤とを混合して得られるフェノール樹脂発泡体を、炭化、賦活して活性炭素多孔体としたものを用いることを特徴とする電気二重層キャパシタ。

(7) 活性炭素多孔体は、酸性ガスまたは酸性液で洗浄され、金属成分が除去されていることを特徴とする特許請求の範囲第6項記載の電気二重層キャパシタ。

(8) 電解液がアルカリ金属水酸化物の水溶液もしくはアルカリ金属塩の水溶液であることを特徴とする特許請求の範囲第6項又は第7項記載の電気二重層キャパシタ。

(9) アルカリ金属塩がNaClであることを特徴とする特許請求の範囲第8項記載の電気二重層キャパシタ。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は電気二重層キャパシタに関する。特に炭素系の分極性電極を使用し、従来の鉛蓄電池、Ni-Cd電池等の二次電池等と同等の用途に使用可能な大容量キャパシタに関する。

[従来の技術]

近年、電子機器のバックアップ用電源として、長寿命で高速充放電が可能な電気二重層キャパシタが用いられている。

従来の電気二重層キャパシタは、本発明の電気二重層キャパシタを示す第1図に従って説明すれば、非電子伝導性でイオン透過性の多孔性セパレータ1を介して一対の炭素材料2、3からなる分極性電極7、8が配置されてなり、分極性電極7、8には集電体4、5が配置されており、かつ分極性電極7、8及びセパレータ1には電解液6が含まれている、このような基本セルから構成されるものである。

この種の分極性電極に用いられている炭素材料としては、①活性炭粉末を結合剤で固めたもの、あるいは、②活性炭素繊維等が知られている。

しかし、前者は天然物を原料とする点から品質が一定しないという問題があり、さらに粉末を固めたものであるため、活性炭粒子間の接触抵抗が

-3-

大きく、従ってキャパシタへの充放電時に大電流を流した場合、内部発熱が大きくなるため、大容量キャパシタ用途には採用しづらい。また、②の活性炭素繊維を分極性電極として用いたものでは、繊維状であるところからその嵩比重が大きく出来ず、従って、単位容量当りの静電容量が大きくできないという致命的な欠点があった。また、活性炭繊維は繊維方向の電気抵抗率は小さいものの、繊維間の電気抵抗は接触抵抗ゆえに大きくなり、①と同様に大電流を流した場合に発熱しやすいという問題があった。分極性電極の内部抵抗は電気二重層キャパシタの容量を減少させるものであり、かつ発熱により電池に問題を生じる恐れがあるため、できるだけ小さいことが望まれている。

そこで本出願人は先に特定の樹脂発泡体を炭化、賦活してなる活性炭素多孔体が内部抵抗が小さく、かつ嵩密度が大きくとれるため分極性電極として好適であることを見だし特願平1-118191号として提案した。本発明者らは活性炭素多孔体につき更に詳しく検討し、更に性能の高い技術

-4-

を見いだした。

本発明はこうしたことを背景に、製造が容易で特性が良好な、特に内部抵抗の低い、あるいは静電容量が大きい電気二重層キャパシタを提供することを目的とする。

[課題を解決するための手段]

本発明は前記した課題を解決するために以下のような構成とした。

すなわち本願の第1の発明は、分極性電極として樹脂発泡体を炭化し、賦活してなる活性炭素多孔体を用いた電気二重層キャパシタにおいて、活性炭素多孔体として、分極性電極の厚さ方向に細長い細胞構造を有する活性炭素多孔体を用いたことを特徴とする電気二重層キャパシタとした。

本願の第2の発明は、分極性電極として樹脂発泡体を炭化、賦活してなる活性炭素多孔体を用いた電気二重層キャパシタにおいて、活性炭素多孔体として、厚さ方向に嵩密度が勾配している活性炭素多孔体を用いたことを特徴とする電気二重層キャパシタとした。

-5-

-6-

本願の第3の発明は、セパレータ1に対向した1対の分極性電極、分極性電極の外側に設けられた1対の集電体、及び電解液とを基本構造とする電気二重層キャパシタにおいて、分極性電極として用いた活性炭素多孔体は樹脂発泡体を炭化、賦活してなり、かつ該活性炭素多孔体の嵩密度は、セパレータ側よりも集電体側の方が高いことを特徴とする電気二重層キャパシタとした。

本願の第4の発明は、分極性電極として活性炭素多孔体を用いた電気二重層キャパシタにおいて、活性炭素多孔体として、a. アンモニアまたはアミン系化合物から選ばれた塩基性触媒を用いて合成されたレゾール型フェノール樹脂、b. 有機発泡剤、c. 酸硬化剤とを混合して得られるフェノール樹脂の発泡体を、炭化、賦活して活性炭素多孔体としたものを用いることを特徴とする電気二重層キャパシタとした。

本願の第5の発明は、分極性電極として活性炭素多孔体を用いた電気二重層キャパシタにおいて、活性炭素多孔体として、a. アルカリ金属系塩基

-7-

吸引力を向上させることをいう。

以下、本発明を更に詳しく説明する。

本発明の電気二重層キャパシタでは、いずれも樹脂発泡体を炭化、賦活してなる活性炭素多孔体を用いる。

〔樹脂発泡体〕

本発明で、樹脂発泡体とは、例えばポリウレタン、フェノール樹脂、フルフラール樹脂、エポキシ樹脂、フラン樹脂、ポリイソシヌレート樹脂、ポリイミド樹脂、ユリア樹脂、ビラニル樹脂等の主として熱硬化性樹脂のプレポリマーと発泡剤、更に酸硬化剤とを混合し、次いで、それを発泡硬化させて得た細胞構造を有する多孔体と言う。これらの樹脂発泡体のうちでは細胞の形状が均一で製造が容易で、かつ炭化、賦活した際の高収率が期待できるフェノール樹脂、なかでもレゾール型フェノール樹脂をプレポリマーとして用いて発泡硬化させたフェノール樹脂発泡体が、第4の発明、第5の発明に限らず、第1～第3の発明においても好ましい。

-9-

性触媒を用いて合成されたレゾール型フェノール樹脂、b. 有機発泡剤、c. 酸硬化剤とを混合して得られるフェノール樹脂発泡体を、炭化、賦活したものを用いることを特徴とする電気二重層キャパシタとした。

特に第5の発明で用いる活性炭素多孔体は、酸性ガスまたは酸性液で洗浄され、金属成分が除去されていると好ましい。

また第5の発明で用いる電解液としては、アルカリ金属水酸化物の水溶液、もしくはアルカリ金属塩の水溶液が用いられると好ましい。

なお、本明細書中で、「賦活」とは単位質量当りの比表面積を増加させることをいう。

また、「細胞構造」とは、樹脂内に分散された発泡剤を、気化または分散させることにより、樹脂内に細胞状の空孔を無数に形成せしめた多孔構造をいう。細胞とはその空孔をいう。

「活性化」とは炭素多孔体を更に多孔質化して比表面積を増加させ、電解液に浸漬させた際の電解液との接触可能面積を増加させ、電解イオンの

-8-

プレポリマーとなるレゾール型フェノール樹脂は、公知の方法に従って、フェノール類とアルデヒド類とをアルカリ触媒の存在下で反応させることにより得られる。フェノール類としては、具体的にはフェノール、クレゾール、キシレノール、及びレゾルシン等が用いられる。アルデヒド類としては具体的には、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及び、フルフラール等が用いられる。

アルカリ触媒としては、具体的には例えば LiOH 、 KOH 、 NaOH などのアルカリ金属系塩基性触媒、あるいは、 NH_3 、 NH_4OH 、あるいはエタノールアミン、エチレンジアミン、トリエチルアミン、モノエチルアミン、ジエチルアミン、ジエタノールアミン、ヘキサメチルтетラミン等のアミン系アルカリ触媒などを挙げることができる。

ただし、このような塩基性触媒の中でも、特に第4の発明が示すように、通常はアンモニアまたはアミン系化合物の中から選ばれた塩基性触媒が最も好ましい。

-10-

アルカリ触媒としてアンモニアまたはアミン系化合物の中から選ばれた塩基性触媒を使用する場合、仮にアルカリ金属あるいはアルカリ土類金属成分が含有されていたとしても、その含有量は塩基性触媒全重量中、最大でも1%、好ましくは1000ppm以下が望ましい。

第4の発明は、樹脂発泡体を原料とした活性炭炭素多孔体を分極性電極とした電気二重層キャパシタの性能向上を検討していく中で見出された。すなわち、活性炭炭素多孔体中にアルカリ金属もしくはアルカリ土類金属の残存量がより少ない活性炭炭素多孔体を用いると、電気二重層キャパシタは静電容量が大きく、かつ自己放電性が少なくなることがわかった。

次いで本発明者は、アルカリ金属、およびアルカリ土類金属の少ない活性炭炭素多孔体を容易に得る方法を検討した結果、活性炭炭素多孔体中に含まれる金属成分は原料のレゾール型フェノール樹脂の合成時に用いる触媒に起因することをつきとめた。そこで、本発明者は、レゾール合成用触媒と

してアンモニアまたはアミン系化合物から選ばれた塩基性触媒を用いることにより、容易に、上記したアルカリ金属、アルカリ土類金属金属含有量が共に低い活性炭炭素多孔体を得られることを見いだした。

一方、そうはいっても、電気二重層で用いる電解液が、例えばNaCl水溶液のようなアルカリ金属塩の水溶液、あるいはNaOHのようなアルカリ金属水酸化物の水溶液であるような場合には、事柄が大きく異なるということも分かった。

この場合には、第5の発明が示すように、アルカリ金属系化合物の中から選ばれた塩基性触媒を用いて合成したレゾール型フェノール樹脂を炭化賦活して得た活性炭炭素多孔体を、分極性電極として用いた方が好ましい。

こうした場合に用いるアルカリ金属系の塩基性触媒としては、例えば具体的にはLiOH、KOH、NaOH等を挙げることができる。これらのうちでもKOHを合成触媒に用いると、樹脂発泡体から製造された活性炭炭素多孔体の分極性電

-11-

極としての性能が最も優れるため、好ましい。

なお、塩基性触媒として、アルカリ土類金属化合物を用いると、キャパシタの能力を低下させることがあり、好ましくない。

第5の発明では活性炭炭素多孔体の原料に、アルカリ金属化合物を触媒としたフェノール樹脂発泡体を用いる。触媒に用いたアルカリ金属化合物は次の炭化工程でも飛散せず、そのまま数%の水準で炭素多孔体中に残存する。

本発明者らはアルカリ金属を含有する炭素多孔体とアルカリ金属を含有しない炭素多孔体を賦活したところ、アルカリ金属を含有する炭素多孔体の方が、より低温かつ短時間で比表面積の高い活性炭炭素多孔体が得られ、しかも平均細孔径が大きくなるため、キャパシタの分極性電極として用いた場合、より静電容量の高い材料となりうることを見いだしたことを見いだした。しかも、電解液としてアルカリ金属水酸化物の水溶液を用いた場合には、分極性電極に残留する金属成分が電解液の作用を阻害しないことも見いだされた。

-13-

-12-

触媒にアルカリ金属系塩基性触媒を用いると、レゾール型フェノール樹脂プレポリマー中にアルカリ金属が残留し、それが賦活工程で再度触媒として作用すると考えられる。一般に活性炭の賦活に塩化亜鉛等の金属化合物を添加すると賦活が促進されることが知られているが、塩化亜鉛等を外部から浸漬しようとする、内部と表面で賦活促進効果が異なるという問題がある。

また、嵩密度が0.3g/cm³を超える高密度のフェノール樹脂発泡体を賦活する場合、内部の方が外部より賦活が進行せず、内部の方で比表面積が不足した活性炭炭素多孔体しか得られない結果、分極性の電極の静電容量が低くなるという問題があった。ところが、アルカリ金属化合物を含む樹脂発泡体を賦活すると内部までより均一に賦活されることが分かった。

本発明ではレゾール型フェノール樹脂の合成触媒をそのまま賦活促進剤として用いるため、例えば塩化亜鉛等を外部から供給するというような余分な工程がいらず、かつ触媒が炭素多孔体中に均

-14-

ーに分散しているため、賦活がより均一にかつ効果的に進むものと推定される。

上記のようなアルカリ触媒を用いて合成されたレゾール型フェノール樹脂プレポリマーから、フェノール樹脂発泡体を得るための発泡剤としては従来公知の種々の分解型発泡剤または蒸発型発泡剤を用いることができる。そのうちでも蒸発型発泡剤が好ましい。そのような蒸発型発泡剤としては、具体的には例えば、ブタン、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン等のパラフィン系炭化水素類、メタノール、エタノール、ブタノール等のアルコール類、フロン 123b 等のハロゲン化炭化水素、エーテル及びこれらの混合物などを挙げることができる。

レゾール型フェノール樹脂等のプレポリマーを発泡硬化させるために、発泡剤とともに酸硬化剤が用いられる。この酸硬化剤としては従来より公知の酸硬化剤がプレポリマーの種類に応じて選択されて使用されればよい。プレポリマーがレゾール型フェノール樹脂の場合には、具体的には、硫

-15-

んでいるとともに、あるいは、必ずしも細長い細胞が同じ方向に並ばなくとも、多数の細胞を含み厚さ方向に嵩密度が徐々に勾配している場合も、第2、第3の発明が示しているように特に好ましい。

厚さ方向に活性炭素多孔体の嵩密度を勾配させるためには、その原料である樹脂発泡体も、炭化前から予め厚さ方向に嵩密度を徐々に増加、あるいは減少させておくとよい。

嵩密度が厚さ方向に異なる樹脂発泡体を得る方法としては、前記した発泡工程において、厚さ方向に発泡倍率が異なるように調節する方法を採用することが好ましい。このように発泡倍率を厚さ方向に変えることにより樹脂発泡体の細胞径が厚さ方向で異なってくる。

厚さ方向に発泡倍率を変える方法とは、例えば、金型を用いる場合は、上部と下部の金型の温度に差を設ける方法が挙げられる。そのほかにも、2重コンベアーを用いる場合には、上部コンベアーと下部コンベアーの温度に差を設けるという方法

酸、磷酸、塩酸、ほう酸等の無機酸、フェノールスルホン酸、トルエンスルホン酸、クレゾールスルホン酸等の有機酸が使用される。

樹脂発泡体は、例えば上記したレゾール型フェノール樹脂プレポリマーに、発泡剤、酸硬化剤そして必要に応じて更に整泡剤や充填剤等を一挙にもしくは逐時に攪拌混合し、得られたクリーム状物を、例えば保温された金型、木型もしくはダンボール内、あるいは2重帯状コンベアー上に供給して発泡、硬化させ、必要に応じて切断することによって得ることが出来る。

金型内のクリーム状物の発泡は徐々に行っていくとよい。このようにすると発泡体には細長い細胞が生じ、しかもそれらが同じ方向に並ぶため、後述の加工により、内部抵抗（電解液と分極性電極との間の界面の電気抵抗）の低い分極性電極が得られ、第1の発明が示しているように特に好ましい。

本発明で分極性電極として使用する活性炭素多孔体は、このように、細長い細胞が同じ方向に並

-16-

がある。その他、発泡剤の混合率の異なるレゾール型フェノール樹脂混合体を、発泡倍率の異なる樹脂発泡体原料として複数用意し、発泡剤の混合率が厚さ方向に増加していくようにそれらを積層し、ついで発泡させる方法。反応性が高く、反応時の樹脂温度も高く膨張しやすいレゾール型フェノール樹脂と、反応性が低く、そのため膨張率の低いレゾール型フェノール樹脂とからなる発泡率の異なる複数の樹脂を用意し、厚さ方向に発泡率が増加していくようにそれらを積層して発泡させる方法。樹脂温度の異なるレゾール型フェノール樹脂を厚さ方向に積層して供給する方法等を挙げることができる。

{炭化方法}

本発明で用いる分極性電極は、こうして得られた樹脂発泡体の成形体をそのまま、もしくは切削して板状体とした後、非酸化性雰囲気下で焼成して炭素化して得る。

すなわち、減圧下または、Arガス、Heガス、N₂ガス、COガス、ハロゲンガス、アンモニア

-17-

-18-

ガス、 H_2 ガス、及びこれらの混合ガス等の中で、好ましくは $500^{\circ}C \sim 1200^{\circ}C$ 、特に $600^{\circ}C \sim 900^{\circ}C$ の温度で焼成する。このようにすると発泡体は炭素化され、炭素多孔体が得られる。焼成時の昇温速度には特に制限はないものの、一般に樹脂の分解が開始される $200^{\circ}C \sim 600^{\circ}C$ 付近にかけては徐々に行うことが好ましい。

{賦活方法}

本発明で分極性電極に用いる活性炭素多孔体は、前記の方法で得られた発泡体炭化物を酸化性ガスの存在下で加熱しながら賦活処理して得られる。処理温度は通常 $800^{\circ}C \sim 1200^{\circ}C$ で行う。処理温度が低すぎると賦活が十分に進行せず、比表面積の小さなものしか得られない。一方、処理温度が高すぎると、発泡体炭化物に亀裂が入りやすくなって好ましくない。

本発明でいう酸化性ガスとは、酸素含有気体、例えば、水蒸気、二酸化炭素、空気、酸素等を言うが、これらは通常操作しやすいように、不活性ガス、例えば燃焼ガス、 N_2 ガス等との混合気体

として用いる。酸化性ガスへの暴露時間は酸化性ガスの濃度、処理温度によって左右されるが、目安としては、発泡体炭化物の形状が損なわれない範囲とすることが必要である。

{本発明で用いる活性炭素多孔体の特質}

本発明で分極性電極のとして用いることのできる活性炭素多孔体は、嵩密度が $0.05 \sim 0.7 g/cm^3$ 、好ましくは $0.1 \sim 0.6 g/cm^3$ 、更に好ましくは $0.3 \sim 0.5 g/cm^3$ の範囲にあるとよい。この範囲の嵩密度を有する活性炭素多孔体は強度が高く、自立性があり、組立加工時に破損する恐れが少なく、かつ内部抵抗が小さい。更に嵩密度が大きいと単位容積当りの静電容量を高くできる。しかし、嵩密度があまり高くなりすぎると、炭化、賦活時に亀裂を生じやすくなり多孔体内部が賦活されにくくなる。

また、本発明で用いることのできる活性炭素多孔体は比表面積が $500 m^2/g$ 以上であるとよい。比表面積が小さすぎると、単位重量当りの静電容量が小さくなり本発明の目的に合致しなくな

-19-

っている。

また、本発明で使用する活性炭素多孔体の炭素含有量は好ましくは $85 \sim 95$ 重量%の範囲にある。炭素含有量が極端に小さくなると電気比抵抗が高くなり、本発明の目的から外れる。一方、炭素含有量が極端に高くなり過ぎると、活性炭素多孔体の官能基が小さくなるためか、静電容量も悪くなる。

炭素多孔体の細胞構造の形状は、第1の発明の場合、分極性電極の厚さ方向に細長い形状を持つ。

なお、この第1の発明では、樹脂発泡体を炭化、賦活後、細胞の壁が除かれ、網状化した形状の場合も、原料樹脂が細胞構造を有していれば、細胞構造の概念中に包含する。

第1の発明における分極性電極の厚さ方向とは、第1図に $A \rightarrow A'$ で示したように分極性電極の断面において、セパレート1の側の面から非セパレート側の面への方向(第1図では集電体側)、あるいはそれと逆向きの方向をいう。

また、厚さ方向に細長いとは、厚さ方向とそれ

-20-

以外の 90° 度直角の2方向に板を切断して細胞径を電子顕微鏡で観察した場合、観察される細胞の直径が他の2方向より長いことを意味する。なお、本発明でいう細胞が厚さ方向に細長いとは、活性炭素多孔体中の多数の細胞の方向が、統計的に見て厚さ方向に細長いればよく、少量の細胞が本発明の限定した方向に向いていなくてもいっように差し支えない。

本発明においては、第2図に示したように、細胞11の長軸の長さを a 、短軸を b とした場合、 a/b は $1.5 \sim 10$ 、とくに $2 \sim 4$ の範囲にあることが好ましい。

第2の発明で分極性電極として使用する活性炭素多孔体では、厚さ方向に嵩密度が勾配している。なお、好ましくは、厚さ方向に細胞径が徐々に増加または減少していることで嵩密度が勾配しているとよい。このような微細構造を有する活性炭素多孔体の場合、嵩密度の高い方の面是集電体との接着、密着に優れ、嵩密度の高い方の面を集電体と接着させると内部抵抗(集電体—分極性電極間

の界面の電気抵抗)が小さくなってよい。しかも、もう一方の高密度の低い方の面はより速やかに電解液を含浸しやすくなり、電気二重層キャパシタの製造工程の合理化が図れるという効果も得られる。また、充放電時の電解液中のイオンの出入りも迅速化し、静電容量も増加して好ましい。

{洗浄}

第5の発明では、アルカリ金属系塩基性触媒を用いてプレポリマーを合成した場合、炭化、賦活して得られた活性炭素多孔体にはアルカリ金属化合物が含有されている。この活性炭素多孔体をキャパシタの分極性電極として用いた場合、電解液としてアルカリ金属水酸化物、もしくはアルカリ金属塩の水溶液を用いる場合はそのまま支障なく使用できるが、電解液に例えば、 H_2SO_4 等の酸性水溶液を使用する場合、あるいは非水系の有機電解液を使用する場合、アルカリ金属化合物は、キャパシタの静電容量を低下させたり、自己放電率を高める等の不利な効果を生じる場合がある。アルカリ金属成分を除去してこのような事態を防

-23-

ともできる。

{電解液}

本発明の電気二重層キャパシタでは、上記のような分極性電極を電解液に浸漬する。

第1～第5までの発明で用いることの出来る電解液としては、例えば無機または有機の酸、アルカリ、あるいはこれらの塩の水溶液、例えば HCl 、 H_2SO_4 、 H_3PO_4 、 KOH 、 $NaOH$ 、 $LiOH$ 、 KCl 、 $NaCl$ 等の水溶液を用いることができる。非水溶液としては、プロピレンカーボネート、γ-ブチラクトン、1, 2-ジメトキエタン、ジメチルスルフォキシド、ジメチルホルムアミド、アセトニトリル、テトラヒドロフラン等の有機溶媒に ClO_4^- 、 BF_4^- 、 PF_6^- 、 AsF_6^- 、 $AlCl_4^-$ 、 $CF_3SO_3^-$ 等の金属塩、アルキルアンモニウム塩からなる電解液、例えばホウフッ化リチウム、テトラメチルアンモニウムパークロレート、テトラブチルアルミニウム4フッ化ほう酸塩、テトラシアノエチルアンモニウムパークロレート、トリフロロメタンスルホン

-25-

ぐには、得られた活性炭素多孔体を酸性ガスあるいは、酸性液で洗浄、さらに水洗すればよい。酸性液とは具体的には塩酸、硫酸、磷酸、硝酸、亜磷酸、亜硝酸等の水溶液、またはアルコール液等をいう。

{集電体}

本発明の電気二重層キャパシタでは、活性炭素多孔体と集電体とを組み合わせて電解液に浸漬する。活性炭素多孔体からなる分極性電極の片面には、通常、固有抵抗を軽減する目的で、活性炭素多孔体より導電性の良好な材料で集電体を形成する。この集電体に用いることのできる材料としては、例えば、 Al 、 Ni 、 Ti 、 Ta 、 Nb 、 Ru 、 Au 、 Ag 、 Pt 等の金属、そのほか、金属炭化物、窒化物、 SUS 、あるいは黒鉛、グラッシーカーボン等の炭素材料等を挙げることができる。集電体としては、上記材料を箔、網状態、織布等の形状で使うことができる。また、プラズマ溶射、メッキ、スパッタリング、塗装等の方法で活性炭素多孔体上に形成する方法を取るこ

-24-

酸テトラアルキルアンモニウム等を数モル含有させた電解液を使用することができる。

ただし、第5の発明のように、アルカリ金属系塩基性触媒を用いてプレポリマーを合成し、炭化、賦活した活性炭素多孔体を分極性電極とした場合、特に好適な電解液はアルカリ金属水酸化物、もしくはアルカリ金属塩の水溶液である。これらの電解液の場合、活性炭素多孔体中に残存するアルカリ金属がそのまま電解質として作用するため、他の電解液を用いた場合に比べ、大きい静電容量が得られる。

これらの電解液では、他の物質を分極性電極とした場合に比べ、大きい静電容量が得られる。

{セパレータ}

本発明の電気二重層キャパシタに用いることのできるセパレータとしては、電子伝導性が低く、かつイオン透過性を示すものであればどのようなものでも使用可能である。具体的には、プラスチックの多孔フィルム、あるいは、不織布、紙等が使用される。セパレータは、内部抵抗を減少する

-26-

目的からは、できるだけ薄く、かつ電解液中に浮遊する炭素粒子による短絡を防ぐ目的からは、孔径が小さいことが望ましい。

{電気二重層キャパシタ}

本発明の電気二重層キャパシタの構成は、基本的には通常次のような構成でなる。すなわち、第1図に示すように、セパレータ1と、活性炭素多孔体でなる1対の分極性電極2、3と、1対の集電体4、5とが電解液6に浸漬している。電解液6中で分極性電極2、3はセパレータ1を間にし、互いに対向し、集電体4、5はその分極性電極2、3を更に外側から挟んで分極性電極2、3に接着し、分極性電極2、3に導通している。

特にその中でも、第3の発明のように、分極性電極2、3として用いる活性炭素多孔体は樹脂発泡体を炭化、賦活してなり、該活性炭素多孔体の嵩密度は、セパレータ側よりも集電体側の方が高くなっていると内部抵抗(集電体4、5と分極性電極2、3との間の界面電気抵抗)が小さくなり好ましい。

-27-

従ってその異方性によって電解液の含浸性に優れ、内部抵抗の低い静電容量の大きい電気二重層キャパシタが得られる。

第3の発明の特徴は、活性炭素多孔体の嵩密度の低い、即ち細胞径の大きい面をセパレータ側に、嵩密度の高い、即ち細胞径が小さくかつ強度に優れた面を集電体側にするることにより、キャパシタ製造時の電解液の含浸性に優れ、製造工程の合理化が図られ、かつ集電体側の嵩密度が高いことから、集電体との接合作業、あるいは活性炭素多孔体上への集電体の積層作業が容易にできるという利点を有する。

第4の発明では、用いる活性炭素多孔体中のアルカリ金属、及びアルカリ土類金属の含有量が少ない。従って、そのような活性炭素多孔体を用いた電気二重層キャパシタは、金属含有量が少ない分、同一重量、同一容積において静電容量が優れ、かつ自己放電が少ないという効果を有する。

第5の発明では、活性炭素多孔体の原料としてアルカリ金属化合物を含有しているフェノール樹

{操作}

本発明の電気二重層キャパシタは、一対の集電体の内的一方を正極、他方を負極にして所定電圧を印加して充電すればよい。

[発明の効果]

本発明は上記のような構造でなるから、いずれも製造が容易で特性が良好な、特に内部抵抗の低い、あるいは静電容量が大きい電気二重層キャパシタが得られる。

さらにその他にも詳述すれば、第1の発明の特徴は、活性炭素多孔体として細胞構造に異方性のあるものを用い、その異方性を利用して、細胞の長軸を分極性電極の厚さ方向に並べた結果、分極性電極の内部抵抗を低下しうるのみならず、電解液含浸が容易になったという効果が得られたことにある。従って、電気二重層キャパシタの能力を向上しうるのみならず、製造時の作業も容易になったという効果が得られる。

第2の発明の特徴は、分極性電極として嵩密度が厚さ方向に異なる活性炭素多孔体を用いている。

-28-

脂発泡体を用いたことにより、内部まで比表面積が高く、従って、この活性炭素多孔体を用いて静電容量の高いキャパシタを製造することができる。

アルカリ金属化合物はレゾール型フェノール樹脂の合成触媒に含まれているため、ならん特別の処理を要せず、かつ樹脂発泡体中に均一に分散していることから、より低温で、かつ短時間で賦活工程を終えることができる。電解液としてアルカリ金属水酸化物、もしくはアルカリ金属塩水溶液を用いた場合には電解液の作用を阻害せず、優れた静電容量が得られる。

[実施例]

以下実施例、及び比較例により本発明を具体的に説明するが、本発明は、その要旨を超えない限りこれらの実施例になんら制約されるものではない。

<実施例1>

(活性炭素多孔体の製造)

レゾール型フェノール樹脂(以下、「レゾール」と記載する)100重量部、硬化剤としてバタ

ルエンスルホン酸 10 重量部 および発泡剤としてジクロロトリフロロエタン 0.5 重量部とでなるレゾール混合体を高速ミキサーで十分に攪拌混合した。

高速ミキサーで十分に攪拌したその混合物を 30 度に温度調節された金型内に注入し、次に該金型を 80℃ に温度調節されたエアオープン内に入れ、30 分加熱して発泡させ、外径寸法が縦 30 cm × 横 30 cm × 厚さ 6 cm、嵩密度が 0.52 g/cm³ のフェノール樹脂発泡体板を得た。この発泡体の細胞径は厚さ方向に 60 μ、横方向に 25 μ であった。

この板を厚さ方向に 5 分割して、厚さを 1 cm とした後、マッフル炉に入れ窒素雰囲気下、昇温速度 60℃/時間 で 800℃ まで昇温した後、同温度で N₂ ガス/水蒸気の混合モル比が 0.8/0.2 である混合ガスを流して 60 分間賦活処理を行った。

以上の方法で、外径寸法が縦 25 cm × 横 25 cm × 厚さ 0.8 cm、嵩密度 0.41

-31-

ルアンモニウムパークロレート電解質として含むプロピレンカーボネート電解液を十分に注入後、ケースを 1 Torr の減圧下に 5 分間放置して電解液を活性炭素多孔体に含浸させた。

以上の方法で第 1 の発明の 1 実施例であるキャパシタを得た。

(性能試験)

以上の方法で得たキャパシタの静電容量と内部抵抗とを測定した。

結果を表 1 に示す。

(電解液含浸率)

電解液含浸率を測定した。電解液含浸率は 100% だった。

<実施例 2>

実施例 1 において減圧下での放置時間を 10 分間とする以外は実施例 1 と同様に行った。結果を表 1 に併記する。

<比較例 1>

実施例 1 に準じ、外径寸法が縦 30 cm × 横 30 cm × 厚さ 6 cm、嵩密度が 0.52

g/cm³、比表面積 1150 m²/g、細胞相当径が厚さ方向に 20 μ、縦横方向に 17 μ の活性炭素多孔板を得た。

(分極性電極の製造)

上記方法で得た活性炭素多孔体の板から鋸で縦 8 cm × 横 4 cm × 厚さ 0.8 cm の板 2 枚を切削した。該活性炭素多孔板(分極性電極)の片面にアルミニウムをプラズマ溶射し、厚さ 80 μ のアルミニウム皮膜からなる集電体を形成させた。その後集電体の端部にアルミニウムのリード線を取り付けた。以上の方法で厚さ方向に細胞径の長い分極性電極に集電体を形成させた電極を得た。

(キャパシタの製造)

ポリプロピレン製ケース内の中央部に厚さ 50 μ の微孔を有するポリプロピレンシート(商品名ジュラガード)をセパレートとして設置し、その両側に上記方法で得た一対の分極性電極を集電体が外側にくるように設置し、分極性電極とセパレータとをゴム環状体で固着した。

次に該ケース内に 1 M/リットルのテトラエチ

-32-

ル g/cm³ のフェノール樹脂発泡体板を得た。この発泡体の細胞径は厚さ方向に 60 μ、横方向に 25 μ であった。

フェノール樹脂発泡体の板を厚さ方向に分割する代わりに横方向に分割することにより、30 cm × 6 cm × 1 cm の板を切削し、この板を実施例 1 と同様に炭化・賦活処理を施すことにより、縦 25 cm × 横 5 cm × 厚さ 0.8 cm、嵩密度 0.41 g/cm³、比表面積 1500 m²/g、細胞相当径が縦方向に 20 μ、横方向に 50 μ、厚さ方向には横方向より短い 20 μ の活性炭素多孔体板を得た。

この活性炭素多孔体を用いる以外は実施例 1 と同様にし、第 1 の発明に対する 1 比較例である電気二重層キャパシタを製造した。

性能評価結果を表 1 に示す。

<比較例 2>

比較例 1 において減圧下での放置時間を 10 分間とする以外は比較例 1 と同様に行った。

結果を表 1 に示す。

-33-

-34-

表 1

例	実施例 1	実施例 2	比較例 1	比較例 2
減圧下放置時間 (分)	5	10	5	10
電解液含浸率 (%)	100	100	92	100
静電容量 (F/g)	38	38	10	19
内部抵抗 (Ω)	1.9	1.9	2.7	2.5

上記の結果から、分極性電極において厚さ方向に細胞径の長い活性炭素多孔体を用いた場合、それ以外の方向に細胞の方向性を有する活性炭素多孔体を用いた場合に比べ、容量を変えずに内部抵抗を大幅に改善できることが分かった。

従って、第 1 の発明の電気二重層コンデンサは、大電流を流したときの発熱を低くでき、キャパシタの安全性が高くなる。また、上記特定方向に方向性のある細胞構造を有する活性炭素多孔体を用

-35-

下部表面から厚さ 3 mm までの平均嵩密度が 0.58 g/cm³、平均細胞径 30 μ のフェノール樹脂発泡体の板を得た。

この板をマッフル炉に入れて窒素雰囲気下、昇温速度 60℃/時間 で 800℃まで昇温後、同温度で N₂ガス/水蒸気の混合モル比が 0.8/0.2 である混合ガスを流して 40 分間賦活処理を行った。

以上の方法で外径寸法が縦 8 cm×横 6.5 cm×厚さ 0.8 cm、平均嵩密度 0.43 g/cm³、上面から厚さ 3 mm の平均嵩密度が 0.37 g/cm³、平均細胞径 40 μ で、下部表面から厚さ 3 mm までの平均嵩密度が 0.52 g/cm³、平均細胞径 25 μ 、比表面積 1200 m²/g の活性炭多孔板を得た。

(分極性電極)

上記の方法で得た活性炭素多孔体の板から縦 8 cm×横 2 cm×厚さ 0.8 cm の大きさの板を切削した。

(キャパシタの製造)

いることにより、電解液の含浸が容易になり、製造時間を短縮できるため、価格低減を図ることも出来る等、工業上極めて有用なものであることも分かった。

<実施例 3>

(活性炭素多孔体の製造)

実施例 1 と同様の割合で調製したレゾールの混合体を実施例 1 と同様の方法で攪拌、混合した。

次いで、十分に攪拌して得られた混合物を二重コンベアーベルト上に供給し、ベルト間で発泡、硬化させた。コンベアーベルトの下ベルトは、第 1 ゾーンで 45℃、第 2 ゾーンで 50℃に、上ベルトは、第 1 ゾーンで 50℃、第 2 ゾーンで 70℃になるように温度調節した。上下ベルトコンベアーの間隔は 1.0 cm、開口は 20 cm、ベルトの長さは 200 cm であり、10 cm/分の速度で移動させた。

以上の方法で長さが 10 cm、幅 8 cm、厚さ 1.0 cm、上部表面から厚さ 3 mm までの平均嵩密度が 0.39 g/cm³、平均細胞径 50 μ で、

-36-

このようにして得た分極性電極を用い、集電体として黒鉛板を一对の分極性電極の外側に面接触させる以外は、実施例 1 に準じて第 2、第 3 の発明の 1 実施例である電気二重層キャパシタを製造した。

(性能試験)

以上の方法で得たキャパシタの静電容量と内部抵抗とを測定した。

結果を表 2 に示す。

<実施例 4>

実施例 3 において減圧下での放置時間を 10 分間とする以外は実施例 3 と同様に行った。

結果を表 2 に示す。

<実施例 5>

実施例 3 のフェノール樹脂発泡体の製造において、ジクロロトリフロロエタンの配合量を 0.5 重量部から 0.7 重量部に変える以外は実施例 3 と同様にして、平均嵩密度が 0.38 g/cm³、上面から厚さ 3 mm までの平均嵩密度が 0.31 g/cm³、平均細胞径が 50 μ で、下部表面から

-37-

-38-

厚さ 3 mm までの平均嵩密度が 0.45 g/cm³、平均細胞径が 30 μ の活性炭素多孔体を得た。

この活性炭素多孔体を分極性電極に用いる以外は、実施例 1 と同様に行った。

結果を表 2 に示す。

< 比較例 3 >

実施例 3 において、二重コンベアーベルトの温度を上下とも第 1 ゾーンを 40℃に、第 2 ゾーン 70℃に設定する以外は実施例 3 と同様に行い、平均嵩密度が 0.41 g/cm³、上部表面から厚さ 3 mm までの平均嵩密度が 0.41 g/cm³、平均細胞径が 35 μ、下部表面から厚さ 3 mm までの平均嵩密度も同様に 0.41 g/cm³、平均細胞径が 35 μ の活性炭素多孔体板を得た。この板を分極性電極に用いる以外は実施例 3 と同様にし、第 2、第 3 の発明に対する 1 比較例である電気二重層キャパシタを製造した。

結果を表 2 に示す。

< 比較例 4 >

比較例 3 において減圧下での放置時間を 10 分

間とする以外は比較例 3 と同様に行った。

結果を表 2 に示す。

表 2

例		実施例 3	実施例 4	実施例 5	比較例 3	比較例 4
分極性 電極の 嵩密度 g/cm ³	セパレート側	0.37	0.37	0.31	0.41	0.41
	反対側	0.52	0.52	0.45	0.41	0.41
	平均	0.43	0.43	0.38	0.41	0.41
減圧下放置時間 (分)		5	10	5	5	10
静電容量 (F/g)		37	37	39	23	30
内部抵抗 (Ω)		2.1	2.1	2.4	3.1	2.6

上記の結果から、分極性電極が厚さ方向に嵩密度が勾配している場合、とりわけその場合でも、嵩密度の高い側に集電体を設けて分極性電極とし、セパレートの両側に、上記一対の分極性電極をその集電体が外側にくるように設置すると、静電容

-39-

量が大きく、かつ内部抵抗の小さい電気二重層キャパシタとなることが分かった。

< 実施例 6 >

フェノール 1300 g、37%ホルムアルデヒド 1700 g およびトリエチルアミン 30 g を反応容器に装入し、攪拌下に 30 分で 100℃に昇温し、次いで 100℃で 45 分保持した。得られた反応生成物を 60℃に降温後、減圧脱水することにより、20℃での粘度 3000 cP s、固形分 70% のレゾール (A) を調製した。

次に、該レゾール 100 重量部に、硬化剤としてパラトルエンスルホン酸 10 重量部、および発泡剤としてジクロロトリフロロエタン 0.5 重量部とを高速ミキサーで充分に攪拌、混合した。得られた混合物を 30℃に温度調節された金型内に注入し、次に該金型を 80℃に温度調節されたエアオーブン内に入れ、30 分加熱して発泡させ、外径寸法が縦 30 cm × 横 30 cm × 厚さ 6 cm、嵩密度が 0.52 g/cm³ のフェノール樹脂発泡体板を得た。

-40-

この板を厚さ方向に 5 分割して、厚さを 1 cm とした後、マッフル炉に入れ窒素雰囲気下、昇温速度 60℃/時間で 800℃まで昇温した後、同温度で N₂ ガス/水蒸気の混合モル比が 0.8/0.2 である混合ガスを流して 40 分間窒素処理を行った。

以上の方法で、外径寸法が縦 25 cm × 横 25 cm × 厚さ 0.8 cm、嵩密度 0.41 g/cm³、比表面積 1200 m²/g の活性炭素多孔体板を得た。

この活性炭素多孔体の金属含有量は 680 ppm であり、その主成分は Al であった。

(分極性電極の製造)

このようにして得た活性炭素多孔体から、実施例 1 に準じ集電体を形成した分極性電極を製造した。

(キャパシタの製造)

このようにして得た分極性電極を用い、実施例 1 に準じて第 4 発明の 1 実施例である電気二重層キャパシタを製造した。

-41-

-42-

(性能試験)

以上の方法で得たキャパシタの静電容量 C_a (F)、3 V-2 時間充電後 50℃ で 1000 hr 放置後の静電容量 C_b (F) と初期静電容量 C_a とから $C_d(\%) = (C_a - C_b) / C_a \times 100$ で計算される自己放電率 $C_d(\%)$ を測定した。

結果を表 3 に示す。

<実施例 7>

トリエチルアミンの代わりに水酸化アンモニウムをレゾール合成用触媒として用いた以外は、実施例 6 と同様に行った。結果を表 3 に示す。

<比較例 5>

トリエチルアミンの代わりに 50% NaOH 水溶液をレゾールの合成用触媒として用いる以外は、実施例 6 と同様に行い、第 4 発明の 1 比較例である電気二重層キャパシタを製造した。

結果を表 3 に示す。

-43-

実施例 1 に準じ分極性電極、集電体、セパレータとをゴム環状体で固着した。

次にケース内に 20 重量% の KOH 水溶液からなる電解液を注入後、ケースを 1 Torr の減圧下に 5 分間放置して、電解液を活性炭素多孔体に含浸させた。ケースを密封して、第 5 の発明の 1 実施例である電気二重層キャパシタを製造した。

(性能試験)

以上の方法で得たキャパシタの静電容量 C_a (F/g)、1 V-2 時間充電後 50℃ で 1000 hr 放置後の静電容量 C_b (F/g) と C_a とから $C_d(\%) = (C_a - C_b) / C_a \times 100$ で計算される自己放電率 $C_d(\%)$ を測定した。結果を表 4 に示す。

<実施例 9>

実施例 8 においてレゾールの合成用触媒として、KOH の代わりに NaOH を用い、かつ電解液として、20 重量% NaCl 水溶液を用いた以外は実施例 1 と同様に行った。結果を表 4 に示す。

<実施例 10>

-45-

表 3

例	実施例 6	実施例 7	比較例 5
レゾール合成触媒	トリエチルアミン	NH ₄ OH	NaOH
金属含有量 (ppm)	680	490	5600
静電容量 C_a (F/g)	51	54	41
自己放電率 (%)	5	4	26

上記の結果から、アンモニアまたはアミン系塩基性触媒を用いて合成されたレゾールを発泡、炭化、賦活した活性炭素多孔体を用いた電気二重層キャパシタの場合、静電容量が格段に高まり、自己放電率は極めて小さくなることが分かった。

<実施例 8>

トリエチルアミンの代わりに KOH を用いた以外は実施例 6 と同様にして活性炭素多孔体板を得た。

(キャパシタの製造)

-44-

実施例 8 において、活性炭素多孔体板を製造後、該活性炭素多孔体を 1 N の HCl 水溶液中に 1 hr 浸漬し、その後、更に流動するイオン交換水で十分に洗浄後、乾燥して、活性炭素多孔体中に残存するアルカリ金属を除去した。

この活性炭素多孔体を分極性電極として用い、電解液として、1 M/リットルのテトラエチルアンモニウムパークロレート電解質として含むプロピレンカーボネートを用いる以外は実施例 8 と同様にして、第 5 の発明の 1 実施例である電気二重層キャパシタを得た。

この電気二重層キャパシタに 3 V の電圧を負荷する以外は実施例 8 と同様にして、電気二重層キャパシタの性能を評価した。

結果を表 4 に示す。

<比較例 6>

レゾールの合成触媒としてトリエチルアミン 30 g を用いる以外は、実施例 8 と同様にして、第 5 の発明の 1 比較例である電気二重層キャパシタを製造し、性能を評価した。

-46-

結果を表 4 に示す。

< 比較例 7 >

レゾールの合成触媒として $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 30 g を用いた以外は実施例 8 と同様に行った。

結果を表 4 に示す。

表 4

例	実施例 8	実施例 9	実施例 10	比較例 6	比較例 7
レゾール 合成 触媒	KOH	NaOH	KOH	トリエチルアミン	$\text{Ca}(\text{OH})_2$
酸処理	無し	無し	有り	無し	無し
金属 残存量 (ppm)	5000	5600	830	680	10400
電解質	KOH	NaCl	アセレン カーボネート	KOH	KOH
Ca (F/g)	6.2	5.9	5.4	4.9	3.5
Cd (%)	2	6	2	3	3.8

-47-

上記の結果から、電解液としてアルカリ金属水酸化物、もしくはアルカリ金属塩の水溶液を用いた場合、アルカリ金属系塩基性触媒を用いて合成されたレゾールを発泡炭化、賦活した活性炭素多孔体を分極性電極に用いると静電容量が高まり、自己放電率も極めて小さくなることが分かった。

4. 図面の簡単な説明

第 1 図は電気二重層キャパシタの概念を示す図である。

- 1・・・セパレータ 2, 3・・・分極性電極
4, 5・・・集電体 6・・・電解液

出願人

三井石油化学工業株式会社


代理人

弁理士 佐藤 宗徳

同 遠山 勉

同 松倉 秀実

-48-




第 1 図

手続補正書（自発）

平成3年2月8日

- 特許庁長官 植 松 敏 政
1. 事件の表示 平成2年特許願第304899号
2. 発明の名称 電気二重層キャパシタ
3. 補正をする者
事件との関係 特許出願人
住 所 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
名 称 (588)三井石油化学工業株式会社
4. 代 理 人
〒103 東京都中央区東日本橋3丁目6番18号
ハニー蛸留ビル
電話 03(3668)6571(代)
- (8924) 弁理士 遠 山 勉
5. 補正の対象 明細書の「発明の詳細な説明」の欄

6. 補正の内容
- (1) 明細書第31頁10行目に「cm₂」とあるのを「cm²」と補正する。
- (2) 明細書第31頁16行目に「N₂」とあるのを「N₂」と補正する。
- (3) 明細書第32頁2行目に「20μ、縦横方向に17μ」とあるのを「50μ、縦横方向に20μ」と補正する。
- (4) 明細書第34頁1行目に「cm₃」とあるのを「cm³」と補正する。
- (5) 明細書第37頁6行目に「N₂」とあるのを「N₂」と補正する。
- (6) 明細書第37頁14行目に「cm₃」とあるのを「cm³」と補正する。



方式
審査

-1-

補正する。

- (7) 明細書第37頁15行目に「m₂」とあるのを「m²」と補正する。
- (8) 明細書第39頁10行目、11行目、及び13行目に「cm₃」とあるのを、いずれも「cm³」と補正する。
- (9) 明細書第40頁下から、4行目、3行目に「嵩密度の高い側に集電体を設けて分極性電極とし」とあるのを、いずれも「分極性電極の嵩密度の高い側に集電体を設け」と補正する。

-2-